

Thickness mm	PF CP ALL TYPES	PF CC 201 PF CC 202	PF CC 204 PF CC 203 PF CC 305	EP CP 201	EP GC 201 EP GC 202 EP GC 203 EP GC 204	EP GM 201 EP GM 202 EP GM 203 EP GM 204
0,4	0,07	-	-	0,07	0,10	-
0,5	0,08	-	0,13	0,08	0,12	-
0,6	0,09	-	0,14	0,09	0,13	-
0,8	0,10	0,19	0,15	0,10	0,16	-
1,0	0,12	0,20	0,16	0,12	0,18	-
1,2	0,14	0,22	0,17	0,14	0,20	-
1,5	0,15	0,24	0,19			-
1,6				0,16	0,24	0,30
2,0	0,19	0,26	0,21	0,19	0,28	0,35
2,5	0,22	0,29	0,24	0,22	0,33	0,40
3,0	0,25	0,31	0,26	0,25	0,37	0,45
4,0	0,30	0,36	0,32	0,30	0,45	0,50
5,0	0,34	0,42	0,36	0,34	0,52	0,55
6,0	0,37	0,46	0,40	0,37	0,60	0,60
8,0	0,47	0,55	0,49	0,47	0,72	0,70
10,0	0,55	0,63	0,56	-	0,82	0,80
12,0	0,62	0,70	0,64	-	0,94	0,90
14,0	0,69	0,78	0,70	-	1,02	1,00
16,0	0,75	0,85	0,76	-	1,12	1,10
20,0	0,86	0,95	0,87	-	1,30	1,30
25,0	1,00	1,10	1,02	-	1,50	1,40
30,0	1,15	1,22	1,12	-	1,70	1,45
35,0	1,25	1,34	1,24	-	1,95	1,50
40,0	1,35	1,45	1,35	-	2,10	1,55
45,0	1,45	1,55	1,45	-	2,30	1,65
50,0	1,55	1,65	1,55	-	-	1,75
60,0	-	-	-	-	-	1,90
70,0	-	-	-	-	2,45	2,00
80,0	-	-	-	-	-	2,20
90,0	-	-	-	-	-	2,35
100,0	-	-	-	-	-	2,50

1. Other tolerances may be agreed between the supplier and the purchaser.
2. Where the nominal thickness is not one of the preferred thicknesses listed, then the tolerance for the next highest preferred nominal thickness shall apply.